



AQUADEVA TRANSIT PLUS

Ficha técnica

Revisión: 3 Fecha: 06.02.17

Página 1 de 4

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

AQUADEVA TRANSIT PLUS es un acabado de barniz base agua de dos componentes, indicado para utilizar en suelos de madera y Pavimentos continuos, de alta resistencia a la abrasión.

- ✚ Acabado 100% Poliuretano
- ✚ Secado físico
- ✚ Alta resistencia al desgaste
- ✚ Posee cierta elasticidad
- ✚ Alta resistencia a la abrasión **UNE 4250:1992** (360 mg de pérdida en 500 vueltas)
- ✚ Excelentes propiedades mecánicas
- ✚ Muy buena resistencia química
- ✚ Excelentes propiedades de adherencia
- ✚ Producto **NO AMARILLEANTE**
- ✚ Cumple con los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE (RD 227/2006) en lo relativo a la emisión de COV's
- ✚ Preserva el color natural de la madera
- ✚ Disponible en transparente, blanco, negro, gris, marrón, etc. (consultar previamente colores determinados)
- ✚ Indicado para suelos de madera de áreas comerciales o lugares donde se requiera una muy alta resistencia al desgaste
- ✚ Sin olores desagradables
- ✚ Respetuoso con el medio ambiente
- ✚ Se caracteriza por su carácter autoextinguible.
- ✚ Certificados ignífugos disponibles:
 - **MDF ignífugo** (clasificación certificada Bs1d0) **barnizado con Aquadeva Transit Plus** con clasificación de acuerdo con la **Norma Europea EN 13501-1:2007 + A1:2009. CLASIFICACIÓN B_FLS1**
 - **Roble tratado con Ignimad LA-33 barnizado con Aquadeva Transit Plus** con clasificación de acuerdo con la **Norma Europea EN 13501-1 :2010. CLASIFICACIÓN B_FLS1**
 - **Roble sin ignifugar barnizado con Aquadeva Transit plus** con clasificación de acuerdo con la **Norma Europea EN 13501-1 :2010. CLASIFICACIÓN C_FLS1**

INFORMACION TÉCNICA

- **Aspecto:** blanco lechoso
- **Contenido sólidos:** 29 - 31%
- **Viscosidad mezcla:** 26 - 28 sg (20°C, Copa Ford N°4). Proporción de mezcla 10 partes de A con 1 parte de B
- **Densidad:** 1.04 – 1.06 g/cm³
- **Brillo:** Brillo ±90° / Satinado 57.5 ± 2.5 / Mate 27.5 ± 2.5 / Super Mate 12.5 ± 2.5
- **Tiempo de secado:** tacto 3 - 4 horas (20°C) / lijado 6 - 8 horas (20°C y 60% H.R.) / tránsito moderado 24h / dureza máxima 8-10 días



Quide S.A. Polígono Industrial. de Itziar, N-1, E-20 , 20820 Deba (Guipúzcoa), ESPAÑA,
Tel.: +34 943 199 144 Fax: +34 943 199 001, E-mail: quide@quideva.com
www.quideva.com



AQUADEVA TRANSIT PLUS

Ficha técnica

Revisión: 3 Fecha: 06.02.17

Página 2 de 4

- **Rendimiento:** 8 – 10 m²/L (por capa)
- **Gramaje:** 100 – 120 g/m²
- **COV:** 121.1 g/L (COV máx. 140 g/L)
- **Herramienta de aplicación:** rodillo DEVA
- **Seguridad:** ver hoja de seguridad
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

MODO DE EMPLEO

La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).

La superficie a barnizar debe estar limpia y libre de polvo, aceite, cera u otro tipo de contaminante, y la temperatura en el momento de aplicar el barniz no debe de ser inferior a 13° C. Las condiciones óptimas de barnizado son entre 18-22°C y una humedad relativa de 40-60%. Las altas temperaturas y la baja humedad acortan el tiempo de secado, y las bajas temperaturas y alta humedad alargan el tiempo de secado. La temperatura mínima absoluta para usarse es de 13°C.

Puede optar por varios sistemas, directamente 3 capas de Tarnsit o utilizar las imprimaciones Primer plus, Hidrofond o Imprifond como primera capa.

Asegúrese de que el barniz se aclimate al ambiente de la estancia de trabajo.

Antes de proceder con el barnizado, se aconseja lijar y afinar la madera con mallas de granos 180-240 en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.

Para evitar posibles problemas de adherencia o manchas en el barnizado de maderas con altos contenidos de grasas, aceites, etc... como son algunas maderas exóticas (merbau, iroko, etc...) y otras como el eucalipto rojo, etc... se recomienda llevar a cabo una prueba previa antes de llevar a cabo la aplicación en toda la superficie.

Los suelos tratados con ceras, aceites, barnices de urea, abrillantados o similares **NO** pueden ser rebarnizados, a menos que se lije totalmente hasta la madera.

Para barnizar maderas termotratadas e ignifugadas mediante autoclave, consulte con nuestro departamento técnico.

APLICACIÓN:



Quide S.A. Polígono Industrial. de Itziar, N-1, E-20 , 20820 Deba (Guipúzcoa), ESPAÑA,
Tel.: +34 943 199 144 Fax: +34 943 199 001, E-mail: quide@quideva.com
www.quideva.com



AQUADEVA TRANSIT PLUS

Ficha técnica

Revisión: 3 Fecha: 06.02.17

Página 3 de 4

- Aclimate el barniz a la temperatura de la habitación y agítelo perfectamente.
- Mezclar 10 partes de A con 1 parte de B y mezclar perfectamente. Dejar reposar la mezcla 5-10 minutos. La mezcla de barniz/endurecedor debe ser aplicada durante las siguientes 3 horas.
- Aplicar el barniz usando un rodillo especial Deva. Comenzar por las orillas con una pequeña brocha y continuar con el rodillo en sentido de la veta de la madera. Evitar acumulaciones de barniz y solapar o superponer capas húmedo sobre húmedo, sin interrupciones.
- Antes de aplicar la siguiente mano es necesario hacer un lijado intermedio usando un disco malla/rejilla de grano 180 o más fino. Una vez seca la segunda capa pulir y aplicar la tercera. Si una de las capas ha estado secando más de 24h es de **OBLIGATORIA NECESIDAD** pulir antes de volver a barnizar. En caso contrario pueden surgir problemas de adherencia.
- El barniz puede soportar un tráfico moderado transcurridas 24h desde la última aplicación, aunque es más conveniente dejar durante 1-2 días sin pisar. Se pueden colocar alfombras y protectores pasada una semana.
Tampoco se puede limpiar con agua hasta pasadas dos semanas.

SE RECOMIENDA LIJAR ENTRE CAPAS.

MANTENIMIENTO

Con cuidado y un buen mantenimiento los suelos de madera pueden durar toda la vida. Sin embargo, muchos consumidores y profesionales de la limpieza no están suficientemente informados en cuanto a cómo cuidar correctamente los suelos de madera. Ellos tienden a utilizar limpiadores genéricos potencialmente dañinos para la madera que se encuentran en las estanterías de las tiendas de comestibles, locales o grandes superficies comerciales. Muchas veces estos productos no son apropiados para los suelos de madera. De hecho, el uso de estos productos pueden anular la garantía del fabricante o de las restauraciones.

Limpie el polvo con una mopa. Para una limpieza del parquet en húmedo, utilice una fregona limpia y muy escurrida en agua templada con nuestro limpiador específico para parquet **DEVALIM**. Ver instrucciones en el envase.

Cuando debido al desgaste su barniz pierda lustre, aplique una capa de **BRINATUR** abrillantador. Ver instrucciones en el envase.

Si la madera es tratada de esta forma, el parquet se estabilizará y su pavimento no sufrirá deterioros.





AQUADEVA TRANSIT PLUS

Ficha técnica

Revisión: 3 Fecha: 06.02.17

Página 4 de 4

NOTA: todas las superficies no reaccionan de la misma manera al ser tratadas por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

